Morisz® MPF506W



特 点	白色系全氟材料，良好的机械物性及低永久形变率，能很好适用于动点位置，并拥有优异的耐Plasma性能
颜色	白色
常态耐温	-10～250℃

物性介绍

项目		测试标准	单位	Morisz® MPF506W
常态物性	邵氏硬度A	ASTM D1415	度	75
	拉伸强度	ASTM D412-16	MPa	16
	延伸率	ASTM D412-16	%	218
	100%拉伸应力	ASTM D412-16	MPa	5.6
压缩永久变形率 @ 200℃，70h	压缩永久变形率	ASTM D395	%	18

本介绍资料上的数据为测试案例数据，并非为规格数值。
此外关于记载的内容，会由于后期调整、改善等原因存在变动的可能。
产品批次间可能存在色差属于正常现象，不影响使用。
产品在实际使用前，请务必进行事前测试后再进行判断是否可以实际使用。
关于产品的售后追诉查询，请保留好包装袋上的标签，以便后续查询。

耐Plasma性能介绍

Morisz® MPF506W	试验方式	电浆直射(ICP)
	气体种类	O_2
	流量比	50sccm
	压力 (mt)	500
	功率 (W)	800
	时间 (hr)	1
	温度（℃）	80~120
	频率	13.56MHz
	重量减少【wt%】	0.67%

*以上数据仅为一组测试数据，并非标准数值，仅供参考

	刻蚀前	刻蚀后（O_2）
Morisz® MPF506W		

*光学显微镜下颜色略有偏差，以实际为准。

本介绍资料上的数据为测试案例数据，并非为规格数值。
此外关于记载的内容，会由于后期调整、改善等原因存在变动的可能。
产品批次间可能存在色差属于正常现象，不影响使用。
产品在实际使用前，请务必进行事前测试后再进行判断是否可以实际使用。
关于产品的售后追诉查询，请保留好包装袋上的标签，以便后续查询。